### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 02250678 A

(43) Date of publication of application: 08.10.90

(51) Int. Cl

H02N 2/00 H01L 41/09

(21) Application number: 01073640

(71) Applicant:

**TOKIN CORP** 

(22) Date of filing: 23.03.89

(72) Inventor:

**FUDA YOSHIAKI** 


#### (54) LAMINATED PIEZOELECTRIC ACTUATOR

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To prevent droppage of insulation resistance between inner electrodes by providing silicon oil surrounding inner and outer electrodes then arranging a flexible case for encapsulating the silicon oil thereby preventing intrusion and permeation of water.

CONSTITUTION: A cylindrical aluminum case 27 encapsulates the entirety of a laminated piezoelectric actuator 1. Inner face of the metallic case 27 is in contact tightly with upper and lower faces of a piezoelectric ceramic 11, and it is designed such that the displacement due to application of voltage onto the laminated piezoelectric actuator 1 will be confined within resilient deformation of the aluminum case in the longitudinal direction. The piezoelectric ceramic 11 is tightened through threaded sections 28 for jointing the case thus providing a laminated piezoelectric actuator having no degradation of performance.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio



# @日本国特許疗(JP)

# ① 特許 公職公開

# ●公開特許公報(A)

平2-250678

●Int.Cl.\*

散別記号

庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)10月8日

H 02 N 2/00 H 01 L 41/09 B 7052-5H

7342-5F H 01 L 41/08 S 審査請求 未請求 請求項の数 3 (全4頁)

○発明の名称

被贈還圧電アクチユエーク

●特 單 平1-73640

**②出 順 平1(1989)3月23日** 

**②売明者 布田 良明** 

宮城県仙台市郡山6丁目7番1号 株式会社トーキン内

株式会社トーキン。 宮城県仙台市郡山 6丁目7番1号

# 明 福 書

1 発明の名称 被勝型圧電アクチュエータ

## 2 特許請求の範囲

3.シリコーンオイルを対止する可換性ケースは、

圧電セラミックスの関連部を除る樹脂ケースにより対止した構造であることを特徴とする数求項1 記載の被層型圧電アクチュエータ。

## 3 発明の詳細な説明

イ。発明の目的 、

[産業上の利用分野]

本発明は電気的エネルギーを受けて、 放電気的 エネルギーに比例する変位や力の機械的エネルギ ーに変換する圧電素子に関し、特に圧電素子を被 層をせた被層型圧電アクチュエータに门する。 【使来の技術】

提来、精密位置決め装置や、精密スードテープルのアクテュエータとして、ポイスコイルモータやパルスモータ等の電磁式アクテュエータが使用されていたが、近年位置決め特度、応答速度、特要電力等から、首配電磁式アクテュエータより優れた特性を持つ被層運圧電アクテュエータが使用されつつある。

被層型圧電アクチュエータは、圧電セラミック

ス板と内部電機板とを交互に被応して、圧電セラ 。ミックスの装層体を成している

質記観脳遊圧電アクチュエータでは、その変位 方向と変交する圧電セラミックス板の所面積と、 内部電観板の新面積とを一致させる構造にするこ とにより、応力の集中を無くすことが可能であり、 又、製造技術の進步により、発生する至み量を大 きくさせることが可能となっている。

第3 国は、後来の被層張圧電アクチュエータを 示すが、該板層壁圧電アクチュエータ3の質面に、 互いに対向する一対の内部電程12a及び12bの操部 が露出した標準となっている。なお第3 国におい で、13はガラス絶操部、14は外部電機、15はリー ド線である。この被層壁圧電アクチュエータ3で は、上述のように、何間に内部電程12a及び12bが 常出しているので、他の装置、及び内部電程同志 の電気的絶縁を確保するためには、前配何面に外 部電程14、並びに内部電程12a、12b時面表面に電 気能操動を形成するため、前記何面を有提系樹脂 (個示せず)で外談することが一般に行われている。

保するため、前記被潜運圧電アクチュエータの前 記御面にシリコーンオイルの層を形成し、更に該 シリコーンオイルの層を対止する可換性ケースを 有することを特徴とする被層環圧電アクチュエー タとするものである。

厚ち本発明は,

1. 圧電セラミックスと繁圧電セラミックスの間に 交互に平行に配便された少なくとも一対の内部電 概を有し、前配一対の内部電機は、前配圧電セラ ミックス側面の外部に第出させて外部電機を形成 した被層型圧電アクチュエータにおいて、外部電 機と内部電機とを包むシリコーンオイルを設け、 その外層に載シリコーンオイルを対止する可換性 ケースを有することを特徴とする横層型圧電アク チュエータ。

3. シリコーンオイルを対止する可換性ケースは、

(発明が解決しようとする無層)

しかしながら、核層型 アクチュエータの側 留を有機系複雑で外装しても、水分の侵入、透過 を防止する事は問題であり、核層型圧電アクチュ エータを高温度の環境下で長時間使用すると、一 対の内部電極12a及び12b間の電気絶縁抵抗が低下 し、甚だしくは電気的に短絡するに至る。

本発明は、水分の侵入、透過を防止し、高い温度のある環境下で長時間使用し経過しても、内部電機関の電気絶縁抵抗の低下を生じない被層型圧電アクチュエータを提供することにある。

ロ、発明の構成 【無麗を解決するための手段】

本発明は、高い温度のある環境の下で長時間使用しても電気能量性の高い圧電セラミックスの間に互いに対しるもので、該圧電セラミックスの間に互いに可能を配置された少なくとも一対の内部電極を有型圧電アクチュエータの側面から外部に露出した練部電子のチュエータの存電量の部分の電気能乗を確を形成する一対の内部電極の部分の電気能乗を確

圧電セラミックスの両端部を除き樹脂ケースにより対止した構造であることを特徴とする請求項1 記載の被層型圧電アクチュエータである。

(作用)

従来の被層型圧電アクチュエータでは、放圧1 アクチュエータを高温度の環境下で連続使用しり 時、一対の内部電極間の電気絶縁抵抗の低下の1 図は、水分が前記有機樹脂層を透過し、前記内1 電機に付着して、前記内部電極内に含まれる級( イオン化を促進することによると抽定される。

表面に露出した内部電視の正極側では、

· As - As'+ o K

表面に露出した内部電視の負担側では

Ag+ + + → Ag

で表される前記反応が進行し、負債側の表面舞 内部電極の表面に最が正確側方向に省校状に成 するのが認められ、表面舞出内部電極正極側と 極美との電極関の実質的な距離が短くなる。 従 て本発明による積層型圧電アクチュエータのシ コーンオイルの層は、前記内部電極への水分の 着を防止し、網のイオン化を防止する効果がある。 又、シリコーンオイルの層を包む可換性ケースに よりシリコーンオイルを対止する事で、長期間に わたり実施度の環境下で水分の侵入を防止し長期 間にわたり使用しても電極の電気総維特性を劣化 することがない機層型圧電アクチュエータとする ことが出来る。

#### 【寒葉桝】

以下本発明の実施例について関節を参照して説明する。

第1回、並びに第2回は本発明による被層型圧 電アクチュエータを示す。被層型圧電アクチュエ ータ1、2に計で、圧電セラミックス11は、鉛・ ニッケル・ニオブ・チタン・ジルコニウムからな る酸化物(Pb((別:別)?1・Zr)0o)を出発原料として、 厚膜被層技により、断部5mm×5mm、長さ18mmの 寸技に形成した被層型圧電アクチュエータである。 内部電極の材料は、銀・パラジウム合金を用い、 内部電極12m及び12bの問題は115μm、内部電極被 層数は150層である。外部電極14は銀ペーストを焼 を付けて形成してある。次にこの 層型圧電アクチュエータの知つの側面にシリコーンオイル26の層を、第1関では全属ケース27により、第2関では鎖腺ケースにより対止した例を示す。

第1 団はアルミニウム製の円筒形の金属ケース 27で、被層型圧電アクチュエータ全体を対入した 形状を示す。金属ケース内面と、圧電セラミック スの上面、下面は完全に密接した構造としてあり、 被層型圧電アクチュエータへの電圧印加に伴う受 位量は、アルミニウム製ケースの長さ方向の発性 変形内に設計されてありケース接続の為のねじ 28により圧電性セラミックスは上下面をしめつけ られており、性能労化のない接層型圧電アクチュ エータとしてある。

第2 図は構動ケース29により圧電性セラミックスの四月面のみを封止した積層型圧電アクチュエータを示し、複胞ケースは、圧電性セラミックスの上、下面近傍の内部電極を含まないセラミックス部にエポキシ接着剤30により接着してある。なお、金属ケース。又は樹脂ケースの内部に対入す

るシリコーンオイルは、フェニールメチルシリコーンオイル、又はジメチルシリコーンオイルで、 対入前に真空中で脱孢脱水するか、100℃程に加熱 し散水して使用し、又積層型圧電アクチュエータ をシリコーンオイルで包む時も、シリコーンオイルを真空含張する。

第1個、第2回に示す教房型圧電アクチュエータの高温度環境下での信頼性を調べるために、温度50℃、相対温度95%の雰囲気中で、被層型圧電アクチュエータの、正、負電機関に直流電圧100Vを返摘印加するエージングを実施した。比較の為、第3回に示す提来構造の積層型圧電アクチュエータについても同時にエージングを実施した。エージングに供した試料数は、各実施例50値であり、その各実施例の外部電磁14間の絶疑抵抗が1桁以上低下した場合を不良とみなした。結果を第1表に示す。

以下会自

第1表

エージング	累積不良率(%)				
实施例	250		1000	1500	2000
本発明による金属ケース入り検層型圧電 アクチュエータ	0	0	o	o	0
本発明による樹脂ケース入り検展型圧電 アクチュエータ	0	0	0	0	0
比 較 例 (使来品)	0	4	10	20	36

第1表より明かなように、従来構造の被層型圧 電アクチュエータでは、エージング時間の最適に 伴い水分の侵入により外部電視14間の電気能量拡 抗が低下して、1000時間で10%、2000時間で36% が不良となるが、本発明の実施例に係る第1団、 第2団に示す被層型圧電アクチュエータでは2000 時間を通しても電気能器不良の発生が認められず、 従来構造の被層型圧電アクチュエータに比べ、耐 **進性が格根に優れた状形型圧電アクラ** あることがわかる。

## ハ、発帯の効果

### (発明の効果)

以上説明したように、正負電極を関に形成した 機能圧電性セラミックスの外部電極部分を嵌水し たシリコーンオイルにより、より外周全属ケース、 又は皆勝ケースにより低んだ標準とした機能型圧 電アクチュエータであるので、高温度環境下で長 時間使用しても、内部電極間の電気拍響抵抗の低 下を生じない高値領性の被用型圧電アクチュエー タを提供できるという効果がある。

#### 4 間膜の簡単な製明

第1間は本発明による教育型圧電アクチュエー まで、圧電セラミックス、並びに電極会体とシリ コーンオイルとを会局ケースにより全体を対止し た製質器。


第2回は本発現による被害運圧電アクテュエー タで、圧電セラミックスの上下面を除く検展型ア クチュエータ全体と、シリコーンオイルとを樹脂 ケースに対止した新術質。

第3間は従来の積層型圧電アグチュエータを示す斜視関。


1.2…本発明の検用型圧電アクチュエータ、2…従来の検用型圧電アクチュエータ、11…圧電セラミックス、12a,12b…内部電極、13…ガラス絶縁部、14…外部電極、15…リード線、28…シリコーンオイル、27…金属ケース、28…ねじ部、29…樹脂ケース、30…エポキン接着剤。

特許出頭人 株式会社トーキン

生 1 田



第 2 图



第3四

